

タイヤ材質別物性

A:優 B:良 C:可 D:不可

	天然ゴム (NR)	ブタジェンゴム (BR)	スチレン ブタジェンゴム(SBR)	ウレタン	ナイロン	MCナイロン	ダクタイト
反発弾性	B	A	B	B	D	D	D
圧縮永久歪み	B	B	B	A	A	A	A
耐摩耗性	B	A	B	A	B	A	A
耐候性	C	C	C	A	A	A	A
耐油性(機械油)	D	D	D	A	A	A	A
耐ガソリン性	D	D	D	A	A	A	A
耐水性	B	C	C	C	A	A	A
耐薬品性(弱酸 アルカリ)	C	C	C	D	A	A	A
耐熱性	80℃	80℃	80℃	70℃	70℃	120℃	150℃
耐寒性	-20℃	-40℃	-40℃	-15℃	-40℃	-40℃	-40℃

注) 上の表は、材質のみの一般特性です。使用条件や環境等諸々の影響をキャスターが受けるため、材質を選定する判断の目安にして下さい。



キャスター
(車輪・支持金具)

- 警告表示 (1) 産業用運搬車以外の使用目的(例えば伝導部品、機械の一部部品)に使用しないでください。高速回転や軸過重による高熱、破損でケガや事故を起こします。
 (2) 最大荷重以上のご使用は絶対にしないで下さい。車輪が破損し、積み荷や人に損傷を起こします。
 (3) 衝撃荷重をかけないでください。車輪が折れたり、車輪が変形し、積み荷や人に損傷を起こします。
 (4) 高温あるいは低温の場所での使用はおやめ下さい。高温での材質変化や低温での脆性化でキャスターが損傷し事故を起こします。
 (5) 水、海水、薬品、油、蒸気、塵芥を多く発生する作業場ではご使用しないでください。材質変化でキャスターの腐食・破損による事故を起こすことがあります。

●このカタログの製品のお問い合わせは、

●仕様確認に関しては、

京町

検索

クリック!

※仕様その他は、改良のため予告なく変更する場合があります。また色等は印刷のため実際のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

KYOMACHI

京町産業車輛株式会社

本社 〒920-0848 石川県金沢市京町10番30号
 TEL(076)251-0111 FAX(076)251-0012

東京営業所 〒135-0052 東京都江東区潮見2-1-3-407
 TEL(03)5677-1055 FAX(03)5677-1066

大阪営業所 〒569-0065 大阪府高槻市城西町2-12-302
 TEL(072)661-8062 FAX(072)661-8063

タイ現地法人 KYOMACHI (THAILAND) CO.,LTD.
 RANGSIT PROSPER ESTATE
 9/155 Moo5, Phaholyotin Road,Klong 1, Klong
 Luang, Patumthani 12120, Thailand
 TEL +66-(0)-91-045-7662

http://www.kyomachi.net

E-mail:m.o@kyomachi.net